

地 址：江西省鹰潭市贵溪市经济开发区铜产业循环基地片区十八号路以南
联系电话：0701-3319919

分析报告单

品 名： 粉状氧化铜 分 子 式： CuO
批 号： 20260617 分 子 量： 79.55
级 别： 高纯电子级 检验日期： 2026 年 6 月 19
检验依据： HG/T5354-2018

检验项目	指 标	检验结果	备注
纯度（以 CuO 含量）计	99%	99.0%	20260617(01-10)
锌（Zn）	≤10ppm	0.2ppm	
铁（Fe）	≤10ppm	2.1ppm	
铅（Pb）	≤5ppm	0.3ppm	
镍（Ni）	≤10ppm	0.6ppm	
锰（Mn）	≤5ppm	0.2ppm	
钙（Ca）	≤10ppm	2.1ppm	
镁（Mg）	≤10ppm	0.4ppm	
氯化物（cl）	≤15ppm	5ppm	
酸不溶物（%）	≤0.003%	5ppm	
酸溶解速度	≤30 秒	10 秒	
镀液溶解率	—	≤12 分钟	
结论	合格		

签发人：张宏萍

复核人：彭文革

检验人：戚壮





众安铜业
ZHONGANTONGYE

贵溪市众安铜业有限公司
ZHONGAN COPPER INDUSTRY CO.LTD

地址：江西省鹰潭市贵溪市经济开发区铜产业循环基地片区十八号路以南
联系电话：0701-3319919

分析报告单

品名：粉状氧化铜 分子式：CuO
批号：20260618 分子量：79.55
级别：高纯电子级 检验日期：2026年6月19日
检验依据：HG/T5354-2018

检验项目	指标	检验结果	备注
纯度（以 CuO 含量）计	99%	99.1%	20260618（01-10）
锌（Zn）	≤10ppm	0.3ppm	
铁（Fe）	≤10ppm	4.0ppm	
铅（Pb）	≤5ppm	0.7ppm	
镍（Ni）	≤10ppm	0.5ppm	
锰（Mn）	≤5ppm	0.1ppm	
钙（Ca）	≤10ppm	6.0ppm	
镁（Mg）	≤10ppm	0.7ppm	
氟化物（Cl）	≤15ppm	5ppm	
酸不溶物（%）	≤0.003%	5ppm	
酸溶解速度	≤30 秒	10 秒	
镀液溶解率	—	≤12 分钟	
结论	合格		



签发人：张宏萍

复核人：彭文革

检验人：戚壮



扫描全能王 创建